SEMIN AIRLESS EXTREM

ГРУБО ПОКРИТИЕ ВЪРХУ БЕТОН, ТУХЛА, КАМЕНЕН БЛОК

ТЕХНИЧЕСКО ОПРЕДЕЛЕНИЕ.
Грубо покритие за вертикални повърхности и за използване върху тавани от лят бетон или плочи. Идеално за подготовка на плочи, павиран бетон и възстановяване на дупки или стъклени платна преди финишно боядисване.

СЪСТАВ И ВЪНШЕН ВИД.
Вода, калциев карбонат, дисперсанд, бактерицид, фунгицид, целулоза, полиакрилати, глина, акрилен дисперсант.

ПРИЕМЛИВИ СУБСТРАТИ.
AIRLESS EXTREM е идеално за възстановяване на плочи, павиран бетон, клетъчен бетон, за възстановяване на дупки или стари повредени основи, както и за изравняване на тухли, тухлени плочки, циментови блокове, пясъчно-варовикови блокове. Основите трябва да са сухи, чисти и здрави (от 6 до 16% влажност).

ДОКУМЕНТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ.
- Класификацията по пожароустойчивост се обявява съгласно членове 11.7-11.9.2 – 11.10.1 от стандарта NF EN 13 501-1.
- Класификация: A2-S1, d0.
- ЕТД (Единни технически документи) 59.1.
- NFT 30608.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
- Сух екстракт: 75 %.
- Плътност: 1,86
- Съдържание на ЛОС: по-малко от 1g/l.

ОПАКОВКИ.
Торби или кофи от 25 kg.

СЪХРАНЕНИЕ.
18 месеца в неразпечатана опаковка, защитена от замръзване и високи температури.

ИЗПЪЛНЕНИЕ

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА.
Да не се прилага при температура < + 5°C и върху замръзнали повърхности.

Препоръчително е да носите очила по време на пръскане, за да се предпазите от евентуално попадане на фини зърна.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВИТЕ ПРЕДИ ПОЛАГАНЕ.
Основите трябва да са в съответствие с ЕТД 59.1, т.е. сухи, чисти, без никакви следи от сепариращ агент...

ПРИЛОЖЕНИЕ.
SEMIN AIRLESS EXTREM се напръсква с безвъздушна помпа или с роторна/стартова машина с дюза за плоска струя в 2 преминавания.

Първото преминаване трябва да се изглади с острие с дължина 60 cm или с прав ръб. След изсъхване второто преминаване трябва да се изглади с острие. След леко втвърдяване, стегнете покритието с помощта на чисто острие под много малък ъгъл.

Идеални дюзи: 641 и по-нагоре в зависимост от мощността на машината.

Пръскайте на около 60 cm от повърхността и не използвайте филтър.

ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ.
От 12 до 48 часа в зависимост от температурата, влажността и вентилацията на помещението.

КОНСУМАЦИЯ.
От 2 до 4 kg/m^2 за първия слой.

От 1,5 до 2 kg за втория слой.

ПРЕДИМСТВА

- Много висока мощност на запълване.
- Може да се прилага частично с по-голяма дебелина.
- Лесно за изглаждане и стягане по време на фазата на втвърдяване.
- Безвъздушно пръскане или с роторна/стартова машина с дюза за плоска струя.
- Матово и гладко покритие.
- Без мирис.
- Почиствайте инструментите с вода.

Novembre 2021