



# SEMIN AIRLESS

## СПЕЦИАЛНО ФИНО ПОКРИТИЕ С БЕЗВЪЗДУШНО ПРЪСКАНЕ НА ЗАКРИТО

### ТЕХНИЧЕСКО ОПРЕДЕЛЕНИЕ.

SEMIN AIRLESS е вътрешно финишно покритие, което може да се използва чрез безвъздушно пръскане. Идеален за подготовка на плочи, павиран бетон и гипсокартон преди финишно боядисване.

SEMIN AIRLESS осигурява фино, еднородно и равномерно завършване. За по-прецисно завършване, направете леко шлайфане след изсушаване с фина шкурка.

### СЪСТАВ И ВЪНШЕН ВИД.

Акрилна емулсионна смола, минерален пълнител, целулозни производни, консервант и различни добавки. Пастата е много бяла на цвет и с консистенция, подходяща за безвъздушно пръскане.

### ПРИЕМЛИВИ СУБСТРАТИ.

- Гипсокартон.
- Запълващи покрития.
- Стари бои.
- Гладък бетон.
- Гипсови плочки.

### ПОКРИТИЯ.

SEMIN AIRLESS може да се покрие с акрилна или глицерова боя.

### ДОКУМЕНТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ.

ЕТД (Единни технически документи) 59.1.

### ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

- Сух екстракт: 72 %.
- Плътност: 1,8.
- ЛОС: 0,63 g/l.

### СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ.

SEMIN SOUS-COUCHE като grund за гипсокартон.

### ОПАКОВКИ.

Пластмасови торби с тегло 25 kg и кофи с тегло 25 kg.

### СЪХРАНЕНИЕ.

18 месеца в оригиналната неразпечатана опаковка, защитена от замръзване.

### ИЗПЪЛНЕНИЕ

#### ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА.

Температурата при прилагане и по време на съхнене трябва да бъде между 8°C и 35°C. Да не се прилага върху замръзали субстрати.

#### ПОДГОТОВКА НА СУБСТРАТИ ПРЕДИ ПОЛАГАНЕТО.

Субстратите трябва да са в съответствие с ЕТД 59.1 т.е. сухи, чисти, твърди, без никакви следи от сепариращ агент... Гипсокартоныт трябва да бъде отпечатан.

#### ПРИЛОЖЕНИЕ.

SEMIN AIRLESS може да се пръска с всеки тип безвъздушна машина тип 695, 795 или Марк 5, с потопляема тръба или безвъздушен бункер. Използвана на дюзи 527 до 531. Пръскането да бъде на около 80 cm от повърхността.

#### ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ.

6 до 24 часа в зависимост от нанесеното количество.

#### КОНСУМАЦИЯ.

Варира в зависимост от нанесената дебелина от 600 g до 1 kg/m<sup>2</sup>.

## ВЪТРЕШНО ФИНИШНО ПОКРИТИЕ ПО БЕЗВЪЗДУШЕН (AIRLESS) МЕТОД

Специално разработен за безвъздушно приложение, SEMIN AIRLESS предлага много чисто покритие преди боядисване, като същевременно спестява значително време поради механичното приложение.

### ПРЕДИМСТВА

- Без мирис.
- Почиствайте инструментите с вода.
- Лесно се шлайфа.

### СЪВЕТИ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ

Възможно е филтърът на пистолета да бъде заменен с черен мрежов филтър 60 на помпата.

