



CE 78 PERFECT'LIGHT

ПЪЛНИТЕЛ ЗА ФУГИ НА ГИПСОКАРТОН

ТЕХНИЧЕСКО ОПРЕДЕЛЕНИЕ.

CE 78 PERFECT'LIGHT е олекотен пастообразен пълнител, готов за употреба, специално формулиран за изработване на фуги на гипсокартон с изтънени краища в комбинация с лента за фуги.

СЪСТАВ И ВЪНШЕН ВИД.

Смола, вода, калциев карбонат, изсветляващи пълнители, консервант и различни добавки.

Пастата е бяла на цвят.

ПРИЕМЛИВИ СУБСТРАТИ.

Всички видове гипсокартон с или без изолатори (стъклена вата, каменна вата, полистирен) с изтънени ръбове и картонени повърхности.

ПОКРИТИЯ.

- Грунд за отпечатване на гипсокартон.
- Изглаждане на покритието.

ДОКУМЕНТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ.

- Маркировка CE.
- ЕТД (Единни технически документи) 25.41 и ЕТД 25.42.
- NF EN 13963.

ОПАКОВКИ.

Кофи от 20 kg върху покрит палет.

СЪХРАНЕНИЕ.

12 месеца в неразпечатана оригинална опаковка, защитена от замръзване и високи температури.

ИЗПЪЛНЕНИЕ

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА.

Температурата при прилагане и по време на съхнене трябва да бъде между 5° и 30° C. Да не се прилага върху влажна повърхност. Да не се използва върху замръзнала повърхност.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВИТЕ.

Гипсокартоните се фиксират в съответствие с ЕТД. Нарязаните плочи трябва да бъдат скосени и обезпрашени.

ПРИЛОЖЕНИЕ.

Преди обработка на фугите трябва да се запълнят всички пролуки между панелите, които случайно не са съединени, и да се запълнят различни зони (срутване, разграждане на облицовката...). Нанасянето се извършва ръчно, като се „маже“ изтънялата част с нож за покритие с дължина 10 или 15 cm и се поставя лента (с шлифованата страна към покритието). След това направете финиш, оставете да изсъхне и завършете, за да скриете лентата.

Също така скрийте главите на винтовете.

В случай на вертикално стърчащи ъгли, използвайте подсилена лента (разположена от страната на плочата).

Нанесете лентата на тавана, като се уверите, че бетонът е свободен от следи от кофражно масло. Основата трябва да е суха и без прах или с недостатъчно залепващ продукт.

Продукт, подходящ за механизизирано приложение: базука, безвъздушно.

СВЪРЗАНИ ЛЕНТИ.

SEMIN ленти.

КОНСУМАЦИЯ.

Приблизително 350 g/m² на плоча (500 g/m² за традиционно покритие).

ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ.

Повторението може да се извърши 24 до 48 часа след прилагането на първия слой в зависимост от условията на околната среда.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Залепване на лентата: > 1000 g.

Пукнатини: няма пукнатини с дебелина до 5 mm.

Плътност: 1,2 (1,7 за традиционно покритие).

Реакция на огън: A2s1d0.

ОЛЕКОТЕН ПАСООБРАЗЕН ПЪЛНИТЕЛ, ГОТОВ ЗА УПОТРЕБА

CE 78 PERFECT'LIGHT е специално формулиран за изработване на фуги на гипсокартон.

ПРЕДИМСТВА

- Ефективността е идентична повече с тази на 20 kg олекотен пълнител, отколкото на 27,5 kg традиционно покритие.
- Лек продукт: лесен за нанасяне.
- Отлично плъзгане.
- Много бяло покритие.

