



**ПОКРИТИЕ ПО
БЕЗВЪЗДУШЕН (AIRLESS)
МЕТОД ОТ ПОСЛЕДНО
ПОКОЛЕНИЕ**

SEMIN AIRLESS

3 в 1

3 ДЕЙСТВИЯ: ГРУНДИРАНЕ - НАНАСЯНЕ НА ПОКРИТИЕ - ФИНИШНО ПОКРИТИЕ НА ЗАКРИТО

ТЕХНИЧЕСКО ОПРЕДЕЛЕНИЕ.

SEMIN AIRLESS 3 в 1 е вътрешно покритие, което може да се използва чрез безвъздушно пръскане.

То осигурява стегнат външен вид без изглаждане, много добро и дълбоко матово покритие.

То позволява да се извършат 3 действия: грундиране, нанасяне на покритие и финално покритие.

СЪСТАВ И ВЪНШЕН ВИД.

Акрилна емулсионна смола, минерален пълнител, целулозни производни, консервант и различни добавки.

Пастата е много бяла на цвят и с консистенция, подходяща за безвъздушно пръскане.

ПРИЕМЛИВИ СУБСТРАТИ.

SEMIN AIRLESS 3 В 1 може да се пръска върху внимателно фугирани, ремонтирани и обезпрашени гипскартонени плоскости или върху всяка друга гладка повърхност.

ПОКРИТИЯ.

SEMIN AIRLESS 3 в 1 може да се покрие с акрилна или глицерова боя.

ДОКУМЕНТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ.

ЕТД (Единни технически документи) 59.1.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

- Сух екстракт: 68 %.
- Плътност: 1,76.
- ЛОС: < 1 g/l.

ОПАКОВКИ.

Кофи от 25 kg.

СЪХРАНЕНИЕ.

18 месеца в оригиналната неразпечатана опаковка, защитена от замръзване.

ИЗПЪЛНЕНИЕ

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА.

Да не се използва при температура < 8°C и > 35°C и върху замръзнали субстрати.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВИТЕ ПРЕДИ ПОЛАГАНЕ.

Основите трябва да са в съответствие с ЕТД 59.1, т.е. сухи, чисти, без никакви следи от сепариращ агент...

ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ.

6 до 24 часа в зависимост от нанесеното количество.

КОНСУМАЦИЯ.

От 1,2 до 1,5 g/m².

ПРИЛОЖЕНИЕ.

SEMIN AIRLESS 3 В 1 може да се пръска с всеки тип безвъздушна машина, подходяща за напръскане на покрития. Препоръчителна дюза: 627.

За оптимален резултат препоръчваме да следвате този метод:

- Напръскайте първия слой с покритие от 300 до 400 g/m², за да се разкрият недостатъците на основата. Поддържайте разстояние от 80 cm от повърхността.
- Извършете внимателна ревизия.
- Напръскайте последния слой от 1,2 kg/m².
- Това покритие не изисква изглаждане.



ПОКРИТИЕ ПО БЕЗ- ВЪЗДУШЕН (AIRLESS) МЕТОД ОТ ПОСЛЕДНО ПОКОЛЕНИЕ

Покритие по безвъздуш-
шен (Airless) метод от
последно поколение,
готово за употреба, мно-
го бяло, добро и дълбоко
матово покритие.

ПРЕДИМСТВА

- 3 в 1.
- Бяло и покриващо.
- Стегнат външен вид без изглаждане.
- Няма спектри или спрей на мъгла в ъглите.
- Не се напуква.
- Не тече.
- Остава матово на електрическа светлина.

СЪВЕТИ ЗА ПОЛАГАНЕ

Да не се разрежда.

AFNOR NFT 36-005 - Семейство III - клас 2.

