

ИЗПЪЛНЕНИЕ

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА.

Температурата при прилагане и съхнене трябва да бъде над 5°C.

Да не се прилага върху влажна повърхност.

Не използвайте паста, която е започнала да се втвърдява.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВИТЕ.

Основите трябва да са здрави, твърди, без прах, без следи от масло и в съответствие с ЕТД 59.1.

За плочи със заоблени ръбове оставете разстояние между двете плочи 5 mm. Ръбовете на нарязаните плочи трябва да бъдат скосени и обезпрашени с влажна гъба.

СЪОТНОШЕНИЕ НА СМЕСВАНЕ.

От 2,5 до 3 литра вода на торба от 5 kg (или 12,5 до 15 литра за 25 kg) в зависимост от работата. При запълване, колкото по-малко е количеството вода, толкова по-малко ще се свие продуктът.

ПРИЛОЖЕНИЕ.

• СЪЕДИНЯВАНЕ НА ГИПСОВИ ПЛОСКОСТИ СЪС ЗАОБЛЕНИ РЪБОВЕ.

Нанесете първия слой, като запълните фугата дълбоко, нанесете втори слой след 1 ч. 30 мин., за да загладите и завършите фугата.

Притискане или залепване (ако е лента) с едно преминаване.

Възможно е завършване с един слой.

• ПЪЛНЕНЕ, СГЛОБЯВАНЕ, УПЛЪТНЯВАНЕ.

Разредете с 45% вода: 2,2 l до 2,3 l вода на торба от 5 kg или 11 l до 11,5 l за 25 kg.

Открити пукнатини или цепнатини в скосена повърхност.

Нанесете с помощта на шпакла или шпатула.

Запълнете напълно частта, която трябва да се затвори, като внимателно я заглаждате.

Време на употреба: 45 минути.

Втвърдяване: Около 1 ч.

• РУСТИКАЛНА ДЕКОРАЦИЯ.

Разредете с 60% вода: 3 литра за 5 kg или 15 литра за 25 kg.

Нанесете слой с дебелина от 1 до 3 mm с помощта на изглаждаща машина.

За да се постигне декоративен ефект използвайте: изглаждаща машина, гъба, късокосместа четка, валици за боядисване, и т.н..

Време на употреба: 1 ч.

Втвърдяване: Около 1 ч. и 30 мин.

ДЕБЕЛИНА НА ПРИЛОЖЕНИЕ.

До 2 cm с едно преминаване.

КОНСУМАЦИЯ.

• При финално заглаждане: 0,4 kg/m².

• При запълване на фуги на плочи: 0,3-0,4 kg/m².

ВРЕМЕ ЗА СУШЕНЕ.

Зависи от условията на околната среда, естеството на субстрата и дебелината на нанасяне. Обикновено за 1 cm дебелина CE 86 изсъхва за 6 часа.



ПЪЛНИТЕЛ ЗА ФУГИ БЕЗ ЛЕНТИ

CE 86 е особено подходящ за обработка на фуги на гипскартон със заоблени или скосени ръбове без лента за фуги.

Също така е идеален и за използване с хартиена лента или лента от стъклена мрежа.

Подходящ е за всички дейности по запълване, изглаждане и уплътняване и може да се използва също за изработване на декоративни покрития.

ПРЕДИМСТВА

- Продуктът е универсален.
- Отлично „плъзгане“.
- Добра адхезия към повечето субстрати.

СЪВЕТИ ЗА ПОЛАГАНЕ

За да ограничите свиването в случай на големи запълвания, разтворете CE 86 до консистенцията на замазка.

