



SEMIN ИЗГЛАЖДАНЕ

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ФИНО ФИНИШНО ПОКРИТИЕ НА ЗАКРИТО

ТЕХНИЧЕСКО ОПРЕДЕЛЕНИЕ.

Изключително фино финишно прахообразно покритие на закрито. Позволява подготовка на повърхностите преди поставяне на боя, тапети или стенни покрития. SEMIN ИЗГЛАЖДАНЕ е особено подходящо при нанасяне на висококачествени, сатинирани или гланцирани бои.

СЪСТАВ И ВЪНШЕН ВИД.

Калциев карбонат, редиспергируема смола, реологичен агент и различни добавки.

Получената паста е с бял цвят.

ПРИЕМЛИВИ СУБСТРАТИ.

Вътрешни стени и тавани:

- Гипсокартон.
- Бетон.
- Стара боя.
- Гипсови плочки.
- Циментова мазилка.
- Отпечатъци.
- Груба мазилка на гипсова основа (SEMIN DEGROSSISSAGE, SEMIN груб...).

ПОКРИТИЯ.

- Тапет.
- Боядисване.
- Стенно покритие.

ДОКУМЕНТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ.

ЕТД (Единни технически документи) 59.1.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

- Време за втвърдяване: > 24 часа (изсъхване)
- Плътност на праха: 0,8 рН: 7.
- Размер на зърната: много фини.
- Адхезия: в съответствие с NFT 30 608.

СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ.

SEMIN GROS, SEMIN DEGROSSISSAGE като груби покрития.

ОПАКОВКИ.

Пакети с тегло 1,5 - 5 - 15 и 25 kg върху палет с капацити. 15-килограмова кофа върху палет с капацити.

СЪХРАНЕНИЕ.

9 месеца в оригиналната неразпечатана опаковка, защитена от влага.

ИЗПЪЛНЕНИЕ

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА УПОТРЕБА.

Температурата при прилагане и по време на съхранение трябва да бъде между 8° и 35° С.

Прилагането трябва да се извършва на тънък слой.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВИТЕ ПРЕДИ ПОЛАГАНЕ.

Основите трябва да са съвместими с ЕТД 59.1 т.е. да са чисти, сухи, обезпращени, твърди и без следи от сепаратор.

При твърде неравна основа, преди това нанесете груба мазилка.

Изстървайте, почистете с четка и обезпращете бетона, гипсокартона и плочките.

Измийте, изплакнете и изстържете стари бои.

СЪОТНОШЕНИЕ НА СМЕСВАНЕ.

Около 11-12 литра вода на пакет с тегло 25 kg.

Оставете получената паста да престои 15 минути.

ПРИЛОЖЕНИЕ.

Приложението може да бъде направено ръчно с помощта на изглаждаща машина, острие или нож за нанасяне на покритие или механично.

Оставете да се втвърди и изгладете всички несъвършенства преди шлайфане, ако е необходимо.

ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ.

От 4 до 8 часа в зависимост от дебелината, основата и условията на околната среда.

КОНСУМАЦИЯ.

От 250 до 400 g/m².



ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ФИНО ФИНИШНО ПОКРИТИЕ

Благодарение на изключително фината зърнистост SEMIN ИЗГЛАЖДАНЕ е особено подходящо за подготовка на повърхности преди прилагане на висококачествени бои, тапети или стенни покрития.

ПРЕДИМСТВА

- Отлично качество на приложение.
- Отличен завършек.
- Не задържа власинки.

Класификация AFNOR NFT 36.005 Семейство III - клас 3.

Екологични и здравни декларации (FDES), достъпни на уебсайта www.inies.bg

